COLLE À BOIS ORGINALE

COLLE À BOIS D2 QUI RÉSISTE À L'HUMIDITÉ



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle à bois de qualité supérieure pour l'intérieur (norme D2). Super forte. Transparente après séchage.

DOMAINE D'APPLICATION

Bois sur bois, panneau de fibre de bois souple et rigide, panneau de résine synthétique et panneau d'aggloméré sur bois à l'aide de serres-joints ou d'une presse. Placage/collage de papier, carton, toile PVC avec dos en papier ou en textile sur bois et fibre de bois.

PROPRIÉTÉS

· Super forte
· Transparente après séchage
· Ne mousse pas
· Idéale pour des applications à l'intérieur (D2)
· Peut être peinte

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Standards	
EN 204 D2	EN 204: D2

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température ambiante, ainsi que la température de la colle et des matériaux à coller ne devraient pas être inférieures à +5° C. Taux d'humidité relative jusqu'à 65 %. Taux d'humidité du bois entre 8% et 12%.
Exigences des surfaces: Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière. Veillez à ce que le joint s'ajuste parfaitement.
Pré-traitement des surfaces: Les types de bois gras doivent être dégraissés.
Outillage: Peigne d'encollage à denture fine (1mm), brosse, rouleau, serre-joint ou presse.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 2-4 m^2/kg, encollage des deux faces, en fonction de la nature des matériaux.
Mode d'emploi:
Appliquez la colle à l'aide d'un pinceau ou d'un autre outil en une couche fine et régulière sur une ou les deux pièces. Laisser pénétrer pendant quelques minutes, puis assembler les pièces et les serrer ou les presser pendant 1 à 2 heures. La pression souhaitée est de 2-5 kg/cm^2.
Taches/résidus: Eliminer les taches de colle fraîches immédiatement avec de l'eau. Les taches séchées ne peuvent être éliminées que mécaniquement.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

COLLE À BOIS ORGINALE

COLLE À BOIS D2 QUI RÉSISTE À L'HUMIDITÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Dispersion d'acétate de polyvinyle
Couleur:	Blanc
Couleur après séchage:	Transparent
Densité env.:	1.1 g/cm³
Diluer:	Diluez uniquement avec de l'eau.
Pouvoir de rebouchage:	Néant(e)
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	60 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Temps de prise env.:	8 minutes
Recouvrement:	Bonne
Valeur du pH env.:	7
Pression:	5-10 kg/cm²
Teneur en solides env.:	50 %
Temps de pression (+20°C):	15 minutes (plus en cas de tension)
Viscosité:	Liquide
Viscosité env.:	12000 mPa·s
Résistance à l'eau:	Limité(e)
Point blanc:	3 °C

TAILLE DU PACK

75g, 250g, 750g

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +10°C et +20°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.